



УФИМСКИЙ
ЛАКОКРАСОЧНЫЙ
ЗАВОД

АО «УФИМСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД»

450052 Республика Башкортостан

г. Уфа ул. Зенцова д. 93

тел./факс (347)216-16-61 e-mail: ulkz@ulkz.ru

Технологическая инструкция по применению
**МАТЕРИАЛОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ
ЛАСТОЧКА-ЛЮКС**
полуглянцевая акриловая эмаль
ТУ 2316-001-02958865-03

| | |
|--------------------------------|--|
| Общее положение | <p>Технологическая инструкция регламентирует технологию нанесения краски Ласточка-люкс полуглянцевой, предназначена для наружных и внутренних работ по неокрашенным и окрашенным деревянным, кирпичным, оштукатуренным, гипсокартонным, бетонным и загрунтованным металлическим поверхностям. Эмаль идеальна для окраски дверей, окон и деревянных фасадов. Эмаль технологична и экономична в расходе. Быстро высыхает, образуя долговечное покрытие, которое характеризуется высокой атмосферостойкостью и суперстойкостью к мытью. Рекомендуются в детских учреждениях и больницах, где особенно важны такие характеристики, как отсутствие запаха и время высыхания.</p> <p>Полуглянцевая акриловая эмаль образует высококачественную, декоративную поверхность европейского качества.</p> <p>Пожаровзрывобезопасна. Колеруется в любой цвет.</p> |
| Подготовка поверхностей | <p>Поверхность очистить от грязи, пыли, отслоившейся старой краски и штукатурки.</p> <p>Сильнопористые поверхности (штукатурка, гипс, и т.п.) <u>рекомендуется предварительно обработать упрочняющим грунтом.</u></p> <p>При покраске дерева, деревянные изделия <u>должны быть высушены, обработаны грунтовкой.</u></p> <p><u>Поверхности, ранее окрашенные мелом или известковыми красками, должны быть тщательно очищены, до полного удаления.</u></p> <p>Ранее окрашенные поверхности очистить от непрочных слоев старого покрытия, всю поверхность зачистить шлифовальной шкуркой до матового состояния, удалить образовавшуюся от шлифовки пыль, если покрытия прочные, то желательно предварительно промыть водой с мылом или стиральным порошком, а затем чистой водой и дать просохнуть. Прогрунтовать.</p> <p>Эмаль наносить на сухую поверхность.</p> |
| Температура нанесения | <p>Нанесение при температуре не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха не более 60-70 %.</p> <p>Запрещается производить окрашивание во время осадков!</p> <p>Запрещается производить окрашивание методом распыления, при скорости ветра более 10 м/сек!</p> <p>Температура окрашиваемой поверхности должна быть на 3 °С выше точки росы.</p> |
| Подготовка материала | <p>Перед применением эмаль перемешивается в таре завода-изготовителя пневмо- или электромиксером до получения однородной массы при температуре (20±5) °С, после чего выдерживается некоторое время до исчезновения пузырей.</p> |
| Разбавление | <p>Разбавление Эмали Ласточки-люкс не требуется. При необходимости разбавить водой. Количество не должно превышать 5% от общей массы.</p> |
| Нанесение материала | <p>Наносить кистью, валиком, краскораспылителем. Краску наносить в 2 слоя до получения однородной поверхности, при температуре не ниже +5 °С.</p> |
| Грунтование | <p>Эмаль Ласточка-люкс рекомендуется наносить на грунтовки Ласточка-001 бесцветная, глубокого проникновения и Ласточка-003 белого цвета. Если старое покрытие начнет отслаиваться, его нужно удалить. При использовании других марок грунтовок необходимо провести пробное нанесение эмали для контроля качества совместимости материалов и адгезии.</p> |
| Расход материала | <p>Теоретический расход Ласточки-люкс составляет 0,09-0,20 кг/м² однослойного</p> |

| | |
|---|---|
| | покрытия, в зависимости от цвета (без учета технологических потерь, зависящих от способа нанесения, степени распыла, применяемого оборудования, квалификации рабочих, шероховатости поверхности). Рекомендуемое количество слоев-2. |
| Сушка | Межслойная сушка составляет не более 1 часа при температуре +20 °С. |
| Ремонт покрытия | При повреждении покрытия, произвести зачистку ручным или механизированным инструментом до полного удаления непрочных слоев старого покрытия. Загрунтовать Ласточкой-001 или Ласточкой-003. <u>Высушить</u> . Нанести новый слой краски. |
| Транспортирование и хранение | 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении температурного режима. Транспортировать и хранить согласно ГОСТ 9980.5. в герметичной упаковке, в закрытых складских помещениях при температуре не ниже +5°С, дали от приборов отопления. Беречь от детей! |
| Гарантии изготовителя | Изготовитель гарантирует соответствие Эмали Ласточка-люкс требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, температурного режима и хранения. |
| Требования безопасности | Охрана труда и техники безопасности осуществляется согласно ГОСТ 12.3.005 и по техническим документам производителя работ с учетом свойств материала. Для защиты глаз работник должен быть защищен герметичными очками по ГОСТ 12.4.013., для защиты рук – резиновые перчатки по ГОСТ 20010. Проведение окрасочных работ в помещениях и на открытом воздухе необходимо следить, чтобы рабочая зона хорошо проветривалась. |
| Средства пожаротушения | Песок, кошма, асбестовое одеяло, огнетушитель пенный или углекислотный, пенными установками, тонко распыленной водой. |
| Фасовка: | Ведро 3кг и 10кг, емкость 30кг. Тара пластиковая. |
| Примечание | Так как подготовка поверхности, хранение материала, способ и качество нанесения, а так же условия работ в целом находятся вне нашего влияния и их нельзя полностью предусмотреть заранее, то ответственность за правильное профессиональное использование материалов лежит на исполнителе работ. При возникновении вопросов в процессе работ обращайтесь к специалистам АО «Уфимский лакокрасочный завод» |
| <p>Система покрытия, состоящая из 1слоя грунтовки Л-001или Л-003 и 2-х слоев Ласточка-люкс, нанесенная на подготовленную чистую поверхность, имеет гарантированный срок службы при эксплуатации в условиях открытой промышленной атмосферы умеренно - холодного климата 12 лет, <u>при строгом соблюдении требований по подготовке поверхности и технологии нанесения системы.</u></p> | |