



УФИМСКИЙ
ЛАКОКРАСОЧНЫЙ
ЗАВОД

АО «УФИМСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД»
450076 Республика Башкортостан
г. Уфа ул. Зенцова д. 93
тел./факс (347)2216-16-61 e-mail: ulkz@ulkz.ru

Технологическая инструкция по нанесению
**МАТЕРИАЛОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ
ЛАСТОЧКА-001**

**акриловый прозрачный грунт глубокого проникновения
АНТИГРИБКОВАЯ
ТУ 2316-001-02958865-03**

Общее положение	Технологическая инструкция регламентирует технологию нанесения грунта акрилового прозрачного глубокого проникновения ЛАСТОЧКА-001, предназначенная для подготовки наружных стен и потолков под дальнейшую окраску или отделку другими материалами при температуре до 0 °С. Глубоко проникает и укрепляет поверхность. Имеет хорошую адгезию к бетону, кирпичу, гипсокартону, оштукатуренным и зашпатлеванным поверхностям. Легко наносится, после высыхания становятся прозрачным. Образует эластичное, «дышащее» покрытие. Пожаровзрывобезопасна. Грунт имеет антигрибковые свойства.
Подготовка поверхностей	Поверхность предварительно очистить от пыли, мела, известковой краски, отслоившейся старой краски и штукатурки, если покрытия прочные, то желательно предварительно промыть водой с мылом или стиральным порошком, а затем чистой водой и дать просохнуть. Окрашиваемая поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. При наличии дефектов поверхность выровнять акриловой шпатлевкой «Ласточка – Фасад», «Ласточка-Интерьер». Грунт наносить на сухую поверхность!
Температура нанесения	Нанесение при температуре не ниже 0 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. Запрещается производить окрашивание во время осадков! Запрещается производить окрашивание методом распыления, при скорости ветра более 10 м/сек!
Подготовка материала	Перед применением ЛАСТОЧКУ-001 перемешивается в таре завода-изготовителя пневмо- или электромиксером до получения однородной массы при температуре (20±5) °С, после чего выдерживается некоторое время до исчезновения пузырей.
Разбавление	Разбавление ЛАСТОЧКИ-001 не требуется!
Краски, эмали	КРАСКИ: ласточка-5, ласточка-10, ласточка-15, ласточка-20 ЭМАЛЬ ласточка-люкс
Нанесение материала	Наносить кистью, валиком, краскораспылителем. Грунт наносить в 1 слой до получения однородной поверхности, на сухую поверхность.
Расход материала	Теоретический расход ЛАСТОЧКИ-001 составляет 0,1-0,15 кг/м² однослойного покрытия (без учета технологических потерь, зависящих от способа нанесения, степени распыла, применяемого оборудования, квалификации рабочих, шероховатости и впитывающей способности поверхности).
Сушка	Не более 1,5 часа при температуре -5 °С,
Транспортирование и хранение	12 месяцев со дня изготовления при соблюдении температурного режима. Транспортировать и хранить согласно ГОСТ 9980.5. в герметичной упаковке, в закрытых складских помещениях при температуре не ниже +5°С, вдали от приборов отопления. Беречь от детей!
Гарантии изготовителя	Изготовитель гарантирует соответствие ЛАСТОЧКИ-001 требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, температурного режима и хранения.
Требования безопасности	Охрана труда и техники безопасности осуществляется согласно ГОСТ 12.3.005 и по техническим документам производителя работ с учетом свойств материала. Для защиты глаз работник должен быть защищен герметичными очками по ГОСТ 12.4.013., для защиты рук – резиновые перчатки по ГОСТ 20010. Проведение окрасочных работ в помещениях и на открытом воздухе необходимо следить, чтобы рабочая зона хорошо проветривалась.
Фасовка:	3кг, 10кг, 30кг пластиковая тара.

**Так как подготовка поверхности, хранение материала, способ и качество нанесения, а так же и условия работ в целом находятся вне нашего влияния и их нельзя полностью предусмотреть заранее, то ответственность за правильное профессиональное использование материалов лежит на исполнителе работ.
При возникновении вопросов в процессе работ обращайтесь к специалистам АО «Уфимский лакокрасочный завод»**