



УФИМСКИЙ
ЛАКОКРАСОЧНЫЙ
ЗАВОД

АО «УФИМСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД»

450052 Республика Башкортостан

г. Уфа ул. Зенцова д. 93

тел./факс (347)216-16-61 e-mail: ulkz@ulkz.ru

Технологическая инструкция по нанесению
МАТЕРИАЛОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫХ
ОТДЕЛОЧНЫХ ЛАСТОЧКА-20 акриловая фасадная краска
ЗИМА* - ПРЕМИУМ
ТУ 2316-001-02958865-03

Общее положение	<p>Технологическая инструкция регламентирует технологию нанесения краски ЛАСТОЧКА-20 ЗИМА* - ПРЕМИУМ матовой, предназначенной для высококачественного окрашивания новых и уже окрашенных водными красками фасадов, цоколей, фундаментов, стен в гаражах, на лестницах, балконах, арок, перегородок, ниш, потолков и других деталей снаружи при температуре до -5⁰С.</p> <p>Краска глубоко проникает и образует особо прочное долговечное покрытие стойкое к атмосферным воздействиям влаги, ультрафиолету и загрязнениям воздуха. Имеет прекрасную адгезию к бетону, кирпичу, гипсолиту, стеклообоям, деревянным, оштукатуренным и зашпаклеванным поверхностям. Краска предотвращает разрушение бетона от коррозии, создает полимерную защитную пленку, которая обеспечивает надежную защиту минеральной поверхности. Краска легко наносится, быстро сохнет, сглаживает неровности. Образует эластичное, влагостойкое, газопроницаемое «дышащее» покрытие, которое обладает высочайшей устойчивостью к атмосферным осадкам и перепадам температур. Пленка устойчива к изменению температур от -40⁰С до +40⁰С.</p>
Подготовка поверхностей	<p>Поверхность очистить от грязи, пыли, отслоившейся старой краски и штукатурки. Поверхности, ранее окрашенные мелом или известковыми красками, должны быть тщательно очищены, до полного удаления. Сильно пористые поверхности (штукатурка, гипс, и т.п.) рекомендуется предварительно обработать упрочняющим грунтом Ласточка-001 ЗИМА* или Ласточка-003 ЗИМА* - ПРЕМИУМ.</p> <p>Ранее окрашенные поверхности очистить от непрочных слоев старого покрытия, всю поверхность зачистить шлифовальной шкуркой до матового состояния, удалить образовавшуюся от шлифовки пыль, если покрытия прочные, то желателен предварительный промыв водой с мылом или стиральным порошком, а затем чистой водой и дать просохнуть.</p> <p>Краску наносить на сухую поверхность!</p>
Температура нанесения	<p>Нанесение при температуре не ниже -5⁰С и относительной влажности воздуха не более 80 %.</p> <p>Запрещается производить окрашивание во время осадков!</p> <p>Запрещается производить окрашивание методом распыления, при скорости ветра более 10 м/сек!</p>
Подготовка материала	<p>Перед применением Ласточка-20 ЗИМА* - ПРЕМИУМ перемешивается в таре завода-изготовителя пневмо- или электромиксером до получения однородной массы при температуре (20±5)⁰С, после чего выдерживается некоторое время до исчезновения пузырей.</p>
Разбавление	<p>Разбавление Ласточки-20 ЗИМА* не требуется.</p>
Грунтование	<p>ЛАСТОЧКУ-20 ЗИМА* - ПРЕМИУМ рекомендуется наносить на грунтовки Ласточка-001 ЗИМА* - ПРЕМИУМ бесцветная, глубокого проникновения и Ласточка-003 ЗИМА* - ПРЕМИУМ белого цвета. Если старое покрытие начнет отслаиваться, его нужно удалить. При использовании других марок грунтовок необходимо провести пробное нанесение эмали для контроля качества совместимости материалов и адгезии.</p>
Нанесение материала	<p>наносить кистью, валиком, краскораспылителем. Краску наносить в 2 слоя до получения однородной поверхности, на сухую поверхность.</p>

Толщина покрытия	Рекомендуемая толщина пленки: – по сухому слою – 60-80 мкм – по мокрому слою – 100-130 мкм
Расход материала	Теоретический расход Ласточки-20 ЗИМА* - ПРЕМИУМ составляет 0,09-0,20 кг/м ² однослойного покрытия, в зависимости от цвета (без учета технологических потерь, зависящих от способа нанесения, степени распыла, применяемого оборудования, квалификации рабочих, шероховатости поверхности).
Сушка	Не более 2,5 часа при температуре не менее -5 °С, межслойная сушка составляет до 5ч.
Ремонт покрытия	При повреждении покрытия, произвести зачистку ручным или механизированным инструментом до полного удаления непрочных слоев старого покрытия. Загрунтовать Ласточкой-001 ЗИМА* - ПРЕМИУМ или Ласточкой-003 ЗИМА* - ПРЕМИУМ Высушить! Нанести новый слой краски.
Транспортирование и хранение	12 месяцев со дня изготовления при соблюдении температурного режима. Транспортировать и хранить согласно ГОСТ 9980.5. в герметичной упаковке, в закрытых складских помещениях при температуре не ниже +5°С, дали от приборов отопления. Беречь от детей!
Гарантии изготовителя	Изготовитель гарантирует соответствие Ласточки-20 ЗИМА* требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, температурного режима и хранения.
Требования безопасности	Охрана труда и техники безопасности осуществляется согласно ГОСТ 12.3.005 и по техническим документам производителя работ с учетом свойств материала. Для защиты глаз работник должен быть защищен герметичными очками по ГОСТ 12.4.013., для защиты рук – резиновые перчатки по ГОСТ 20010. Проведение окрасочных работ в помещениях и на открытом воздухе необходимо следить, чтобы рабочая зона хорошо проветривалась.
Фасовка:	4к, 12кг, 40кг евробарабан.
Примечание	Так как подготовка поверхности, хранение материала, способ и качество нанесения, а так же и условия работ в целом находятся вне нашего влияния и их нельзя полностью предусмотреть заранее, то ответственность за правильное профессиональное использование материалов лежит на исполнителе работ. При возникновении вопросов в процессе работ обращайтесь к специалистам АО «Уфимский лакокрасочный завод»



УФИМСКИЙ
ЛАКОКРАСОЧНЫЙ
ЗАВОД

АО «УФИМСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД»
450076 Республика Башкортостан
г. Уфа ул. Зенцова д. 93
тел./факс (347)273-47-30, 272-76-49
e-mail: ulkz@ulkz.ru

Технологическая инструкция по нанесению
**МАТЕРИАЛОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ
ЛАСТОЧКА-001 ЗИМА* - ПРЕМИУМ**
акриловый прозрачный грунт глубокого проникновения
ТУ 2316-001-02958865-03

Общее положение	<p>Технологическая инструкция регламентирует технологию нанесения грунта акрилового прозрачного глубокого проникновения ЛАСТОЧКА-001 ЗИМА* - ПРЕМИУМ</p> <p>, предназначенная для подготовки наружных стен и потолков под дальнейшую окраску или отделку другими материалами при температуре до -5 °С. Глубоко проникает и укрепляет поверхность. Имеет хорошую адгезию к бетону, кирпичу, гипсокартону, оштукатуренным и зашпатлеванным поверхностям. Легко наносится, после высыхания становится прозрачным. Образует эластичное, «дышащее» покрытие.</p> <p>Пожаровзрывобезопасна.</p>
Подготовка поверхностей	<p>Поверхность предварительно очистить от пыли, мела, известковой краски, отслоившейся старой краски и штукатурки, если покрытия прочные, то желательно предварительно промыть водой с мылом или стиральным порошком, а затем чистой водой и дать просохнуть. Окрашиваемая поверхность должна быть прочной, сухой и чистой.</p> <p>При наличии дефектов поверхность выровнять акриловой шпатлевкой «Ласточка – Фасад». Грунт наносить на сухую поверхность!</p>
Температура нанесения	<p>Нанесение при температуре не ниже -5 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.</p> <p>Запрещается производить окрашивание во время осадков!</p> <p>Запрещается производить окрашивание методом распыления, при скорости ветра более 10 м/сек!</p>
Подготовка материала	<p>Перед применением ЛАСТОЧКУ-001 ЗИМА* - ПРЕМИУМ перемешивается в таре завода-изготовителя пневмо- или электромиксером до получения однородной массы при температуре (20±5) °С, после чего выдерживается некоторое время до исчезновения пузырей.</p>
Разбавление	<p>Разбавление ЛАСТОЧКИ-001 ЗИМА* - ПРЕМИУМ не требуется.</p>
Краски, эмали	<p>ЛАСТОЧКА-20 ЗИМА* - ПРЕМИУМ, ЛАСТОЧКА-ЛЮКС ЗИМА* - ПРЕМИУМ</p>
Нанесение материала	<p>Наносить кистью, валиком, краскораспылителем. Грунт наносить в 1 слой до получения однородной поверхности, на сухую поверхность.</p>
Расход материала	<p>Теоретический расход ЛАСТОЧКИ-001 ЗИМА* - ПРЕМИУМ составляет 0,1-0,15 кг/м² однослойного покрытия (без учета технологических потерь, зависящих от способа нанесения, степени распыла, применяемого оборудования, квалификации рабочих, шероховатости поверхности).</p>
Сушка	<p>Не более 1,5 часа при температуре -5 °С</p>
Транспортирование и хранение	<p>12 месяцев со дня изготовления при соблюдении температурного режима. Транспортировать и хранить согласно ГОСТ 9980.5. в герметичной упаковке, в закрытых складских помещениях при температуре не ниже +5°С, дали от приборов отопления. Беречь от детей!</p>
Гарантии изготовителя	<p>Изготовитель гарантирует соответствие ЛАСТОЧКИ-001 ЗИМА* - ПРЕМИУМ требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, температурного режима и хранения.</p>
Требования безопасности	<p>Охрана труда и техники безопасности осуществляется согласно ГОСТ 12.3.005 и по техническим документам производителя работ с учетом свойств материала. Для защиты глаз работник должен быть защищен герметичными очками по ГОСТ 12.4.013., для защиты рук – резиновые перчатки по ГОСТ 20010. Проведение окрасочных работ в помещениях и на открытом воздухе необходимо следить, чтобы рабочая зона хорошо проветривалась.</p>
Фасовка:	<p>3кг, 10кг, 30кг пластиковая тара.</p>
Примечание	<p>Так как подготовка поверхности, хранение материала, способ и качество нанесения, а так же и условия работ в целом находятся вне нашего влияния и их нельзя полностью предусмотреть заранее, то ответственность за</p>

	<p>правильное профессиональное использование материалов лежит на исполнителе работ. При возникновении вопросов в процессе работ обращайтесь к специалистам АО «Уфимский лакокрасочный завод»</p>
--	--