**АО «УФИМСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД»**
**450052 Республика Башкортостан**
**г. Уфа ул. Зенцова д. 93**
**тел./факс (347)273-47-30, 272-76-49**
**e-mail: ulkz@ufanet.ru**

# Технологическая инструкция по нанесению МАТЕРИАЛОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЛАСТОЧКА-5 акриловая краска ТУ 2316-001-02958865-03

| | |
|---|---|
| **Общее положение** | Технологическая инструкция регламентирует технологию нанесения акриловой краски **Ласточка-5 матовой, предназначенной для внутренних работ по деревянным, бетонным, кирпичным и оштукатуренным потолкам, в помещениях с влажностью не более 40%.**<br>Краска глубоко проникает и образует особо прочное долговечное покрытие стойкое. Имеет прекрасную адгезию к бетону, кирпичу, гипсолиту, стеклообоям, деревянным, оштукатуренным и зашпаклеванным поверхностям. Краска предотвращает разрушение бетона от коррозии, создает полимерную защитную пленку, которая обеспечивает надежную защиту минеральной поверхности. Краска легко наносится, быстро сохнет, сглаживает неровности. Образует эластичное, газопроницаемое «дышащее» покрытие.<br>Пленка устойчива к изменению температур от -40 $^0$С до +40 $^0$С. |
| **Подготовка поверхностей** | Поверхность очистить от грязи, пыли, отслоившейся старой краски и штукатурки. Поверхности, ранее окрашенные мелом или известковыми красками, должны быть тщательно очищены, до полного удаления. Сильнопористые поверхности (штукатурка, гипс, и т.п.) рекомендуется предварительно обработать упрочняющим грунтом Ласточка-001(бесцветная) или Ласточка-003(белая).<br>Ранее окрашенные поверхности очистить от непрочных слоев старого покрытия, всю поверхность зачистить шлифовальной шкуркой до матового состояния, удалить образовавшуюся от шлифовки пыль, если покрытия прочные, то желательно предварительно промыть водой с мылом или стиральным порошком, а затем чистой водой и дать просохнуть.<br>**Краску наносить на сухую поверхность!** |
| **Температура нанесение** | Нанесение при температуре не ниже **0 $^0$С** и относительной влажности воздуха не более 80 %.<br>Запрещается производить окрашивание во время осадков!<br>Запрещается производить окрашивание методом распыления, при скорости ветра более 10 м/сек! |
| **Подготовка материала** | Перед применением Ласточка-5 перемешивается в таре завода-изготовителя пневмо- или электромиксером до получения однородной массы при температуре (20±5) $^0$С, после чего выдерживается некоторое время до исчезновения пузырей. |
| **Разбавление** | Разбавление Ласточки-5 не требуется. При необходимости разбавить водой. Количество не должно превышать 5% от общей массы. |
| **Грунтование** | Ласточку-5 рекомендуется наносить на грунтовки Ласточка-001бесцветная, глубокого проникновения и Ласточка-003 белого цвета. Если старое покрытие начнет отслаиваться, его нужно удалить. При использовании других марок грунтовок необходимо провести пробное нанесение эмали для контроля качества совместимости материалов и адгезии. |
| **Нанесение материала** | Наносить кистью, валиком, краскораспылителем. Краску наносить в 2 слоя до получения однородной поверхности, на сухую поверхность. |

| | |
|---|---|
| **Толщина покрытия** | Рекомендуемая толщина пленки:<br>– по сухому слою – 60-80 мкм<br>– по мокрому слою – 100-130 мкм |
| **Расход материала** | Теоретический расход Ласточки-5 составляет 0,09-0,20 кг/м2 однослойного покрытия, в зависимости от цвета (без учета технологических потерь, зависящих от способа нанесения, степени распыла, применяемого оборудования, квалификации рабочих, шероховатости поверхности). |
| **Сушка** | Не более 1 часа при температуре не менее 0 $^0$С, межслойная сушка соответствует времени высыхания. |
| **Ремонт покрытия** | При повреждении покрытия, произвести зачистку ручным или механизированным инструментом до полного удаления непрочных слоев старого покрытия. Загрунтовать Ласточкой-001 или Ласточкрй-003. **Высушить**! Нанести новый слой краски. |
| **Транспортирование и хранение** | 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении температурного режима. Транспортировать и хранить согласно ГОСТ 9980.5. в герметичной упаковке, в закрытых складских помещениях при температуре не ниже +5°С, дали от приборов отопления. Беречь от детей! |
| **Гарантии изготовителя** | Изготовитель гарантирует соответствие Ласточки-5 требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, температурного режима и хранения. |
| **Требования безопасности** | Охрана труда и техники безопасности осуществляется согласно ГОСТ 12.3.005 и по техническим документам производителя работ с учетом свойств материала. Для защиты глаз работник должен быть защищен герметичными очками по ГОСТ 12.4.013., для защиты рук – резиновые перчатки по ГОСТ 20010. Проведение окрасочных работ в помещениях и на открытом воздухе необходимо следить, чтобы рабочая зона хорошо проветривалась. |
| **Фасовка:** | 4к, 12кг, 40кг евробарабан. |
| **Примечание** | Так как подготовка поверхности, хранение материала, способ и качество нанесения, а так же и условия работ в целом находятся вне нашего влияния и их нельзя полностью предусмотреть заранее, то ответственность за правильное профессиональное использование материалов лежит на исполнителе работ.<br>При возникновении вопросов в процессе работ обращайтесь к специалистам АО «Уфимский лакокрасочный завод» |